

**tesakrepp 4329 (PV1)**  
**Flachgekrepptes Papierabdeckband für Lackierarbeiten**  
**mit anschließender Ofentrocknung bis 70°C**

**Produktbeschreibung/  
Anwendung:**

tesakrepp 4329 ist ein schwachgekrepptes Papierabdeckband. Das Produkt ist dünn und flexibel und für alle allgemeinen Abdekarbeiten bis zu einer Temperaturbelastung von 80°C geeignet. Es besitzt eine gute Naßschliffestigkeit und eine gute Füllerhaftung auf der Bandoberseite.

Das Produkt kann für die Verklebung auf lackiertem Metall, Gummi, Glas und Chromteilen verwendet werden.

**Abmessungen:**

Standardrollenlänge:	50 m
Breiten:	15, 19, 25, 30, 38, 50, 75 mm

**Technische Daten:**  
*(Mittelwerte  
gemäß BDF-Prüfmethoden)*

Träger	Spezialpapier leicht gekreppt	Reißkraft (längs): <sup>1)</sup>	85 N/25 mm
Gesamtdicke: <sup>1)</sup>	130 µm	Reißdehnung: <sup>1)</sup>	10 %
Klebkraft:	7,5 N/25 mm	Temperatur- beständigkeit: <sup>2)</sup>	bis 70°C (1 h)
Klebmasse:	Naturkautschuk		

<sup>1)</sup> Parameter der Spezifikation    <sup>2)</sup> Anwendungstechnische Eigenschaft

5410-07/02