3M Scotch™ Tape 3030

Spezial-Abdeckband

Produkt Information

12/2010

Produktbeschreibung / Märkte

Scotch™ Tape 3030 ist ein grün gefärbtes Klebeband aus Krepppapier, geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen im Autoreparaturmarkt.

- Latex gesättigter glatter Krepppapierträger mit mittlerem Gewicht
- Hellgrüne Farbe
- Kontrollierter vernetzter Gummi-Harz Klebstoff

Technische Merkmale	Vorteile	Nutzen
Grüne Farbe	 Einfache Unterscheidung zwischen Spezial- und Standardabdeckband möglich Bei silberfarbenen Fahrzeugen können Verklebungen durch die Kontrastfarbe des Klebebandes präziser durchgeführt werden 	Prozesssicherheit
Äusserst lösemittel- und feuchtigkeitsbeständig	Wird nicht unterlaufenOptimal für den Wasserbasislackeinsatz	ProzesssicherheitZeitersparnisKostenersparnis
Sofortige Haftung & gute Haltekraft, ausgezeichneter Klebstofftransfer	 Besonders gut geeignet für Verklebungen auf schwierigen Untergründen Leicht zu verkleben und zu entfernen Beständig gegen Abheben 	ProzesssicherheitZeitersparnisKostenersparnis
Glatte Oberfläche	Sorgt für saubere und präzise LackkantenVerhindert Farbdurchschläge	ProzesssicherheitZeitersparnisKostenersparnis
Stabiler Träger	Reisst nicht einWird beim Anschleifen nicht so leicht durchgeschliffen	Prozesssicherheit
Hohe Temperaturbeständigkeit (bis zu 100°C)	Flexibel einsetzbar	Erweiterter Einsatzbereich

Anwendungsbereich / Performance

Scotch™ Tape 3030 ist besonders geeignet für Abdeckarbeiten an Fahrzeugen, wo eine Temperaturbeständigkeit von bis zu 100°C und einer hohe Beständigkeit gegen Feuchtigkeit erforderlich ist.

Produkteigenschaften

Klebstoff Gummi-Harz Klebstoff

Träger Papier Farbe: Grün Dicke: 0.130mm

Klebkraft auf Stahl:8.5 N/25mm(AFERA 5004)Zugfestigkeit:80 N/25mm(AFERA 5004)Dehnung10%(AFERA 5004)

Temperaturbeständigkeit 100°C max.

Die Temperaturbeständigkeit des Scotch [™] Tape 3030 ermöglicht einen Einsatz bei einer Luft- oder Ofentrocknung des Lacks mit bis zu 100 ° C für bis zu 1 Stunde (1 Gang).

Erhältlich in den Grössen

Breite (mm): 15, 19, 25, 30, 38, 50

Länge (m): 50

Lagerbedingungen

An sauberem und trockenen Ort lagern. Eine Temperatur von 21°C und 50 Prozent relative Luftfeuchtigkeit werden empfohlen.

Haftungsausschluss

Alle Aussagen, technischen Informationen und Empfehlungen basieren auf Tests, die wir als zuverlässig erachten, aber die Genauigkeit oder Vollständigkeit der Tests wird nicht garantiert. Bitte stellen Sie vor dem Gebrauch unserer Produkte sicher, dass sie für ihre beabsichtigte Verwendung geeignet sind. Alle Fragen der Haftung im Zusammenhang mit diesen Produkten unterliegen den Verkaufsbedingungen, und sind soweit erforderlich, im geltenden Recht geregelt.

Geschäftsbereich Autoreparatur-Systeme

3M (Schweiz) AG Autoreparatur-Systeme Eggstrasse 93 8803 Rüschlikon Telefon 044 724 91 42, Telefax 044 724 94 40