

Technische Information

Nr. 399

Gewebe-Klebeband (Betonband)

Aufbau

Träger:

polyäthylenbeschichtetes Gewebe, gelb

Klebstoff:

Gummi-Harz

Physikalische Merkmale

(Durchschnittswerte, nicht für Spezifikationen bestimmt)

Dicke:

0.22 mm

Klebkraft auf Stahl:

5 N*/10 mm Bandbreite

Bruchlast:

35 N*/10 mm Bandbreite

Bruchdehnung:

20%

Temperatureinsatzbereich:

-50°C bis +65°C

Merkmale

- 1. Der aggressive Klebstoff haftet auch auf schwierigen Oberflächen.
- Dank der Polyäthylenbeschichtung ist das Band Nr. 399 feuchtigkeitsbeständig.
- 3. Einfache Verarbeitung: Das Band lässt sich gut abrollen und leicht von Hand abreissen.
- 4. Die gute Verformbarkeit des Bandes Nr. 399 erhöht die Wirkung der Abdichtung.

Verarbeitungshinweise

- Die zu verklebenden Oberflächen müssen sauber, d.h. frej von Staub, Fett, Öl und Trennmitteln sowie trocken, fest und möglichst glatt sein. Ein Aufrauhen der Oberfläche ist nicht nötig.
- Zur Reinigung empfehlen sich schwache Lösungsmittel. Bei Kunststoffen Verträglichkeit prüfen.

* 1 N (Newton) = 102 g

Bitte wenden



3M (Suisse) SA Rubans adhésifs, colles et systèmes d'identification Scotch 1052 Le Mont-sur-Lausanne Tél.: 021/643 16 16 Fax: 021/643 16 20



Scotch

Technische Information

- Die ideale Verklebungstemperatur liegt zwischen +18°C und +30°C. Applikationstemperaturen von unter +10°C werden nicht empfohlen, da der Klebstoff zu hart wird und seine Soforthaftung abnimmt. Einmal fachgerecht verarbeitet, haben niedrigere Temperaturen keinen Einfluss mehr auf die Güte der Verbindung.
- Ein optimaler momentaner Andruck vermittelt einen vollflächigen Kontakt zur Oberfläche und schafft so die Voraussetzung für eine perfekte Verbindung.

<u>Anwendungen</u>

- Schalungsfugenband vor dem Betonieren (Betonband).
- Spleissen und Abkleben von Folien, Bodenbelägen, Teppichen usw.
- Universalklebeband mit sehr guter Klebkraft zum Abdecken, Abdichten, Verpacken, Verstärken, Befestigen usw.

Lagerhaltung

Die Lagerzeit eines Klebebandes in Rollenform beträgt ca. 12 Monate. Die Lagerung sollte bei Raumtemperatur (ca. +18°C) und ca. 60 % relativer Luftfeuchtigkeit in Originalverpackung erfolgen.

Bemerkung

Das Band Nr. 399 ist in der Abmessung 44 mm x 50 m via Baufachhandel erhältlich.

09/91

Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; sie entsprechen dem Stande unserer Erfahrungen. Ein eigener Versuch wird Sie von den hervorragenden Eigenschaften des 3M-Produktes überzeugen; prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert des 3M-Produktes als solchen. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder spezielle Art der Verwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes, übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.



