

tesa® 65610 Removable

1250 µm doppelseitiges PE Schaumband mit einer PET Verstärkungsfolie

tesa® 65610 Removable ist ein doppelseitiges PE Schaumklebeband mit einer PET Verstärkungsfolie. Die modifizierte und stark haftende Acrylatklebmasse erlaubt es, das Produkt auf einer Vielzahl von unterschiedlichen Oberflächen einzusetzen.

Der flexible Träger unserer doppelseitigen PE-Schaumklebebänder hilft die Unebenheiten der Verklebungsuntergründe zu kompensieren und hat zugleich auch dämpfende Eigenschaften und kann Stöße absorbieren.

Der Hauptnachteil eines konventionellen Schaumklebebandes entsteht bei der Demontage des verklebten Teils. Dabei entstehen starke Schaumrückstände, die nur mit einem hohen Zeit – und Kostenaufwand beseitigt werden können.

Das neuentwickelte tesa® 65610 Removable, bedingt durch das einzigartige Produktdesign, hat diesen Nachteil nicht. Durch die eingebaute PET Verstärkungsfolie können die Schaumrückstände auf der abgedeckten Klebebandseite mühelos und schnell abgezogen werden. Dies spart Zeit und Geld.

tesa® 65610 Eigenschaften:

- PET Verstärkungsfolie erlaubt eine schnelle und unkomplizierte Entfernbarkeit der Schaum- und Kleberückstände auf der abgedeckten Klebebandseite.
- Hohe Sofort- und Endklebkraft auf einer Vielzahl der unterschiedlichen Oberflächen

Hauptanwendungen

tesa® 65610 ist ein doppelseitiges Schaumklebeband speziell für die Anwendungen mit Anforderungen an eine rückstandsfreie Entfernbarkeit der selbstklebendausgerüsteten Teile von einer Vielzahl der Oberflächen. Die Anwendungsbeispiele hierfür sind u.a.:

- Kennzeichnungssysteme (Preis- und Scannerschienen, Etikettenhalter, etc.)
- POS Displays
- Elemente für Messebau
- Schilder
- Dekorative Elemente für Möbel und Innenausbau

Technische Daten

▪ Trägermaterial	PE-Schaum	▪ Klebmasse	modifiziertes Acrylat
▪ Farbe	weiß	▪ Reißdehnung	30 %
▪ Dicke	1250 µm	▪ Reißkraft	27 N/cm

Klebkraft auf

▪ Stahl (initial)	4,0 N/cm	▪ Stahl (nach 14 Tagen)	4,0 N/cm
▪ Aluminium (initial)	4,0 N/cm	▪ Aluminium (nach 14 Tagen)	4,0 N/cm
▪ PVC (initial)	3,0 N/cm	▪ PVC (nach 14 Tagen)	4,0 N/cm

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=65610>

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

tesa® 65610 Removable

1250 µm doppelseitiges PE Schaumband mit einer PET Verstärkungsfolie

Eigenschaften

▪ Temp.beständigkeit kurzfr.	80 °C	▪ Chemikalienbeständigkeit	● ● ●
▪ Temp.beständigkeit langfr.	80 °C	▪ Weichmacherbeständigkeit	● ●
▪ Anfassklebkraft	● ● ●	▪ Statische Scherfestigkeit bei 23°C	● ● ●
▪ Alterungsbeständigkeit (UV)	● ● ●	▪ Statische Scherfestigkeit bei 40°C	● ● ●
▪ Feuchtigkeitsbeständigkeit	● ● ● ●		

Bewertung innerhalb des relevanten tesa® Sortiments: ● ● ● ● sehr gut ● ● ● gut ● ● mittel ● niedrig

Weitere Informationen

Trennpapier-/ Trennfolie-Varianten:
PV0 braunes Trennpapier (71µm)

Haftkraft:

- sofort: Schaumspalten auf Stahl, Aluminium
- nach 14 Tagen: Schaumspalten auf Stahl, Aluminium, PVC

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=65610>

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.