

Automotive Aftermarket Division

3M Softback Schleifschwämme

1) Teilenummern

In verschiedenen Größen und Körnungen erhältlich.

2) Beschreibung und Endverwendungen

Farblich gegliedert zur einfachen Unterscheidung.

3) Physikalische Eigenschaften

115 mm x 140 mm

Trägermaterial: Polyurethan-Schaum

Mineral: Aluminiumoxid

4) Gebrauchsanweisung

Medium	-	Vorbereitung nach dem Spachteln
Fein	-	Schleifen von Elektrotauchlack
Superfein	-	Schleifen von Grundierungen (schwierige Bereiche)
Ultrafein	-	Schleifen von Grundierungen (schwierige Bereiche, kritische Farben)
Mikrofein	-	Zwischenschleifen von Basislack, Vorbereitung des Abblendens (schwierige Bereiche)

Flexibles, anpassungsfähiges Schaumstoff-Pad, zum Erreichen schwieriger Bereiche. Ideal zum Profilieren und Beischleifen. Ideal zum Freihandschleifen kritischer und schwieriger Bereiche wie etwa der Scheinwerferöffnungen, des Türgriffbereichs, der Fahrzeugsäulen usw. Erleichtert das Beseitigen von Fingerabdrücken und kann nass oder trocken verwendet werden.



5) Aufbewahrung

Alle beschichteten Schleifprodukte sollten bei konstanter Temperatur und Luftfeuchtigkeit in einem Bereich von 18–22 °C und 50–65 % relativer Luftfeuchtigkeit gelagert werden. Sie sollten nicht zu nah an feuchten (oder kalten) Wänden, Fenstern oder Böden gelagert werden, um eine mögliche Feuchtigkeitsaufnahme zu vermeiden. Die Lagerung neben Wärmequellen wie beispielsweise Dampfrohren, Heizkörpern, Heißluftkanälen, Öfen usw. sollte ebenfalls vermieden werden.

Optimalerweise sollte das Produkt bis zur Verwendung in der Originalverpackung gelagert werden. Unter diesen Bedingungen ist das Produkt unbegrenzt haltbar.

6) Sicherheit

Schleifarbeiten sollten, sofern möglich, in einer gut belüfteten Umgebung durchgeführt werden und es wird dringend empfohlen, eine geeignete Schutzbrille, Staubmaske und Handschuhe zu tragen.

3M Softback Schleifschwämme sind AUSSCHLIESSLICH FÜR DIE PROFESSIONELLE INDUSTRIELLE VERWENDUNG VORGESEHEN.

7) Wichtige Hinweise

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und beschreiben das Produkt nur im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt richten sich nach den jeweiligen vertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

Zusätzliche Produkt- und Sicherheitsinformationen



3M Deutschland GmbH Autoreparatur-Systeme

Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss
Tel.: 0 21 31 / 14-20 20
Fax: 0 21 31 / 14-32 00
E-Mail: Autoreparatur@3M.com
www.3M.de/autoreparatur

3M Österreich GmbH Autoreparatur-Systeme

Kranichberggasse 4
1120 Wien
Tel.: 01 / 86 686-474
Fax: 01 / 86 686-229
E-Mail: autoreparatur-at@mmm.com
www.3M-autoreparatur.at

3M Schweiz GmbH Autoreparatur-Systeme

Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon
Tel.: 044 / 724 91 42
Fax: 044 / 724 94 40
E-Mail: 3M-Auto.ch@mmm.com
www.3M-autoinfo.ch