

Technisches Datenblatt

Ecowipes 40 g


Technische Daten

Herstellungsmethode	Spunlace
Zusammensetzung	Viskose 50% Polyester 50%
Farbe	weiß, mit Löchern
Gewicht	± 40 g/m ²
Dicke	± 0,48 mm
Hochstzugkraftdehnung (ERT 20.2-89)	25% MD 95% CD
Hochstzugkraft (ERT 20.2-89)	35 N/5 MD 14 N/5 CD
Absorptionszeit (ERT 10.1-72)	< 2 Sek.
Biegelänge (ERT 50.3-93)	4 cm MD 2,5 cm CD
PH (SFS 4593)	7
Rest Trocken (EP)	< 8%
Fluoreszenz	Konform
Wasser löslich – Äther löslich (EP)	< 0,5%

EP = European Pharmacopoeia

Kennzeichen

- ✓ hygienisch
- ✓ kratzfrei
- ✓ fusselfrei
- ✓ nass & trocken verwendbar
- ✓ gute Absorptionskapazität
- ✓ wieder verwendbar
- ✓ ohne Bindemittel
- ✓ sauer- & solventbeständig
- ✓ gute Elastizität



Anwendungen



Automotive



Reinigung

Packung



Flach in Karton



Rolle in
Spenderkarton

Diese Daten sind nur zu Ihrer Information und nicht verbindlich. Ecoline ist nicht verantwortlich für die Anwendung dieser Daten. Es handelt sich hier nur um typische Eigenschaften und keine bindende Spezifikationen. Eigenschaften können sich ändern beim verwenden mit nicht genannte Stoffen. Alle Information kann geändert werden ohne vorhergehender Ankündigung.

Ecoline nv-sa

Nijverheidslaan 8
BE – 8560 Wevelgem - Gullegem
☎ +32-56-42.39.91
☎ +32-56-42.29.39

RPR Kortrijk
MWS BE 0442.107.291
www.ecoline.be
sales.service@ecoline.be

Fortis IBAN: BE90 2850 4119 6232
BIC: GEBABEBB
KBC IBAN: BE14 7330 5394 7083
BIC: KREDBEBB



100% recycle • 100% papier • 100% recycling logo