

tesafix® 62932

Doppelseitiges PE-Schaumstoffklebeband für konstruktive Verklebungen

PRODUKTINFORMATION

Produktbeschreibung

tesafix® 62932 bietet exzellente Langzeitklebkraft für anspruchsvolle Montageanwendungen auch bei zu überwindenden Konstruktionstoleranzen.

tesafix® 62932 bietet Vorteile für verschiedene industrielle Anwendungen:

- Der dünne Schaumstoffträger ermöglicht den Ausgleich kleiner Unebenheiten
- Hohe Anfangsklebkraft für schnelle und zuverlässige Verklebungen auch bei geringem Andruck
- Der besonders anschmiegsame Schaumstoffträger ermöglicht den Ausgleich von Spalttoleranzen und unebenen Oberflächen
- Hohe Endklebkraft für sichere Verklebungen
- Sehr gute Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Die gute Dämpfungseigenschaft bietet Sicherheit während des Transports und beim täglichen Gebrauch

Hauptanwendungen

- Befestigung von dekorativen Aluminiumverblendungen
- Verklebung von Türgriffen an Küchenmöbeln
- Anbringen von geformten Dekorprofilen an Kühl- und Gefrierschränken
- Montage von Glas- und Spiegelementen

Technische Daten

■ Trägermaterial	PE-Schaum	■ Klebmasse	modifiziertes Acrylat
■ Farbe	schwarz/weiss	■ Reißdehnung	270 %
■ Dicke	500 µm	■ Reißkraft	8 N/cm

Klebkraft auf

■ Stahl (initial)	13 N/cm	■ Stahl (nach 14 Tagen)	17 N/cm
■ ABS (initial)	14 N/cm	■ ABS (nach 14 Tagen)	17 N/cm
■ Aluminium (initial)	13 N/cm	■ Aluminium (nach 14 Tagen)	17 N/cm
■ PC (initial)	9 N/cm	■ PC (nach 14 Tagen)	17 N/cm
■ PE (initial)	1.7 N/cm	■ PE (nach 14 Tagen)	3 N/cm
■ PET (initial)	12.5 N/cm	■ PET (nach 14 Tagen)	17 N/cm
■ PP (initial)	1.8 N/cm	■ PP (nach 14 Tagen)	3.3 N/cm
■ PS (initial)	10.5 N/cm	■ PS (nach 14 Tagen)	17 N/cm
■ PVC (initial)	14.5 N/cm	■ PVC (nach 14 Tagen)	17 N/cm

Für aktuelle Information zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=62932>

Seite 1 von 2 / Stand: 24.02.2014

tesa SE

Postfach 57 02 62
D-22771 Hamburg
Deutschland
Tel: 040-4909 3400
Fax: 0180-234 3520
www.tesa.de

tesa GmbH

Laxenburger Str. 151
A-1100 Wien
Österreich
Tel: 01-614 00 295
Fax: 01-614 00 363
www.tesa.at

tesa tape Schweiz AG

Industriestrasse 19
CH-8962 Bergdietikon
Schweiz
Tel: 044-744 34 44
Fax: 044-744 32 22
www.tesa.ch

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb einer strengen Kontrolle unterworfen. Alle Informationen und Empfehlungen werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Dennoch übernimmt die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent die Gewährleistung für die Richtigkeit der Aussagen, insbesondere auch was die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck anbelangt. Folglich ist der Benutzer selbst für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

tesafix® 62932

Doppelseitiges PE-Schaumstoffklebeband für konstruktive Verklebungen

PRODUKTINFORMATION

Eigenschaften

■ Temp.beständigkeit kurzfr.	80 °C	■ Chemikalienbeständigkeit	+
■ Temp.beständigkeit langfr.	80 °C	■ Weichmacherbeständigkeit	o
■ Anfassklebkraft	+	■ Statische Scherfestigkeit bei 23°C	+
■ Alterungsbeständigkeit (UV)	+	■ Statische Scherfestigkeit bei 40°C	+
■ Feuchtigkeitsbeständigkeit	++		

Bewertung innerhalb des relevanten tesa® Sortiments: ++ sehr gut, + gut, o mittel, - niedrig

Weitere Informationen

Linervarianten:

PV0: braune Papierabdeckung (71 µm)

PV10: rote Folienabdeckung (120 µm)

PV14: weiße Papierabdeckung PE-beschichtet (120 µm)

PV15: blaue PE - Folienabdeckung (100 µm)

Für aktuelle Information zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=62932>

Seite 2 von 2 / Stand: 24.02.2014

tesa SE

Postfach 57 02 62
D-22771 Hamburg
Deutschland
Tel: 040-4909 3400
Fax: 0180-234 3520
www.tesa.de

tesa GmbH

Laxenburger Str. 151
A-1100 Wien
Österreich
Tel: 01-614 00 295
Fax: 01-614 00 363
www.tesa.at

tesa tape Schweiz AG

Industriestrasse 19
CH-8962 Bergdietikon
Schweiz
Tel: 044-744 34 44
Fax: 044-744 32 22
www.tesa.ch