

tesa® 75505

Transfer 50µm



Produkt Information

Doppelseitiges Transferklebeband mit einer modifizierten Acrylatklebmasse in 50µm

tesa® 4965 Transfer ist ein transparentes, trägerloses doppelseitiges Klebeband mit einer modifizierten Acrylatklebmasse in 50µm. Das Produkt basiert auf der bekannten und bewährten Klebmasse von tesa® 4965 mit einer hohen Temperaturbeständigkeit, einer guten UV- und Alterungsbeständigkeit und starken Verklebungseigenschaften selbst auf leicht rauen Oberflächen. Mehrere Produkte sind mit diesem einzigartigen und hochleistungsfähigen tesa® 4965 Klebstoff ausgestattet und bilden zusammen das Team 4965. Dieses Sortiment an doppelseitigen Klebebändern hilft bei der einfachen Auswahl des effizientesten Klebebandes auf Basis der Kundenanforderungen, Produkte und Prozesse.

Achtung: tesa® 4965 Transfer 50µm können Sie unter der Produktnummer tesa® 75505 bestellen.

Produkteigenschaften:

- Hohe Flexibilität
- Sehr gute Anfangs- und Endklebekraft
- Hohe Temperatur- und Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Gute Stanzbarkeit

Hauptanwendungen

tesa® 4965 Transfer ist geeignet für die Laminierung von flexiblen Materialien und leichten Bauteilen, wie z.B.:

- Laminierung von hochwertigen Schäumen
- Teilbeschichtung von Gewebepapieren, Dämmsystemen und Halbzeugen
- Befestigung von Schaumstoffen, Filzen, Geweben und Textilien
- Laminierung von Dämmmaterialien
- Befestigung von Fußbodensystemen
- Membran-Switch-Montage
- Spleißen

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Technische Daten

• Trägermaterial	ohne	• Farbe der Abdeckung	braun/blauges Logo
• Farbe	transparent	• Dicke der Abdeckung	70 µm
• Dicke	50 µm	• Gewicht der Abdeckung	80 g/m ²
• Klebmasse	modifiziertes Acrylat	• Temp.beständigkeit kurzfr.	200 °C
• Art der Abdeckung	Trennpapier	• Temp.beständigkeit langfr.	100 °C

tesa® 75505

Transfer 50µm



Produkt Information

Klebkraft auf

• Stahl (initial)	8,0 N/cm	• PC (nach 14 Tagen)	9,5 N/cm
• Stahl (initial)	8,0 N/cm	• PE (nach 14 Tagen)	3,5 N/cm
• Stahl (nach 3 Tagen)	8,0 N/cm	• PET (nach 14 Tagen)	7,0 N/cm
• Stahl (nach 14 Tagen)	8,5 N/cm	• PP (nach 14 Tagen)	4,0 N/cm
• ABS (nach 14 Tagen)	9,0 N/cm	• PS (nach 14 Tagen)	9,0 N/cm
• Aluminium (nach 14 Tagen)	7,5 N/cm	• PVC (nach 14 Tagen)	11,0 N/cm

Eigenschaften

• Temp.beständigkeit kurzfr.	200 °C	• Alterungsbeständigkeit (UV)	● ● ● ●
• Temp.beständigkeit langfr.	100 °C	• Feuchtigkeitsbeständigkeit	● ● ● ●
• Anfassklebkraft	● ● ●		

Bewertung innerhalb des relevanten tesa® Sortiments: ● ● ● ● sehr gut ● ● ● gut ● ● mittel ● niedrig

Weitere Informationen

Linervarianten:

- PV12: transparenter PET-Liner (75µm; 105g/m²)
- PV20: Papierliner braun mit Markenname (70µm; 80g/m²)

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie
<http://l.tesa.com/?ip=75505>